

Finitura protettiva impermeabilizzante al clorocaucciù, monocomponente essiccante ad aria, adatta per la verniciatura di piscine in cls. **Clorosheen** ha una buona copertura, un'ottima resistenza agli agenti chimici e alle sostanze per il trattamento delle acque di piscina.

USO E PROPRIETÀ

Finitura protettiva e decorativa per piscine e vasche in materiale cementizio.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI e APPLICAZIONE

Su piscine nuove

Prima dell'applicazione è necessario che la piscina rimanga piena d'acqua per almeno un mese, quindi svuotare e lavare tutte le superfici con una soluzione di acido cloridrico al 5% in acqua. Risciacquare bene con acqua dolce ed attendere che sia perfettamente asciutta. Pulire la vasca asportando la polvere e la sabbia, in seguito applicare la vernice in tre mani intervallate 24 ore l'una dall'altra. Il preparato per la prima mano deve essere molto fluido al fine di penetrare nelle porosità del supporto (diluire con **Diluente per Clorosheen** al 50%). Le mani successive vanno applicate ad una densità maggiore (diluire ca. del 15-20%).

Su piscine precedentemente verniciate

Carteggiare tutta la superficie avendo cura di asportare i vecchi strati di smalto in via di distacco, spolverare e provare **Clorosheen** su una piccola porzione si malto esistente per verificare la compatibilità del trattamento. Nel caso di incompatibilità è necessario asportare ogni traccia di vecchia vernice preferibilmente mediante sabbatura e procedere quindi con l'applicazione come indicato sopra. Nel caso di compatibilità tra il **Clorosheen** e la vecchia vernice, procedere all'applicazione di due mani di prodotto diluito ca. al 15-20% e intervallate 24 ore l'una dall'altra.

AVVERTENZE

E' indispensabile operare a temperature comprese tra +10°C e +25°C. Non applicare su superfici sotto l'azione diretta del sole. La superficie trattata va protetta dalla pioggia per almeno 48 ore successive all'applicazione. Attendere almeno 15 giorni dall'applicazione dell'ultimo strato di Clorosheen prima di mettere in esercizio la piscina. In caso di applicazione a spruzzo, non respirare i vapori e nel caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

DATI TECNICI PRODOTTO

Applicazione: pennello – rullo – spruzzo -spruzzo airless

Brillantezza: semilucido

Colore: bianco - azzurro mare - verde acqua - sabbia

Confezioni: da 5 kg e 20 kg

Consumo: ca. 3-4 mq/kg

Diluente pulizia: Diluente per Clorocaucciù

Diluizione in volume: con diluente per Clorocaucciù (diluente per Clorosheen): 1a mano ca. 50% - 2a e 3a mano 15-20% pennello, rullo; 25-30% spruzzo airless

Essiccazione: fuori polvere 1 ora - asciutto 5 ore indurito 24 - attendere 15 giorni dall'applicazione dello smalto prima di immettere acqua nella piscina

Peso specifico: 1,32kg/dm³

Resistenza: ottima all'acqua e agli agenti atmosferici

Sovrapplicazione: dopo 24 h

Viscosità: ca. 2000 mpa.s a 25°C

GARANZIA

Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l'impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di fuori del nostro controllo.

Pur essendo quanto riportato nelle presenti schede tecniche corrispondente al nostro attuale livello di conoscenze tecniche e scientifiche, maturate in laboratorio e verificate in cantiere, nella pratica si possono presentare variazioni attribuibili alle diversità ambientali, applicative o al particolare stato del materiale oggetto all'intervento. Rimane al cliente l'obbligo di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Pertanto ciò non costituisce alcuna assunzione di responsabilità sul risultato.