

Finitura poliuretanica bicomponente a solvente per i sistemi **Euwork Charme, Outdoor e Living**.

Costituito da:

- comp. A: miscela di prepolimeri funzionalizzati, pigmenti, additivi e filler.
- comp. B: catalizzatore

I due componenti miscelati danno origine ad un materiale flessibile e tenace. Applicato su superfici di vario genere realizza un rivestimento liscio resistente agli agenti atmosferici e all'abrasione. **Keyfinish 2ks** può essere applicato su pavimenti e pareti in interni ed esterni, su marciapiedi, tetti, terrazzi, cantine, capannoni, etc. Consigliato l'utilizzo nei bagni e sui top cucina.

## USO E PROPRIETÀ

Protezione finale per pavimenti, top cucina, bagni, pareti rivestiti con i sistemi **Charme, Outdoor e Living**. Resiste ai raggi UV, resiste al gelo, è resistente alle macchie, può essere applicato a basse temperature, è pedonabile e carrabile.

## PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici dovranno essere asciutte, pulite, esenti da parti incoerenti, da residui di pitture, olii, grassi, etc.

## PREPARAZIONE DEL MATERIALE

Preparare **Keyfinish 2ks** aggiungendo lentamente il catalizzatore alla parte A nelle quantità già predisposte e miscelare accuratamente con mescolatore professionale.

## APPLICAZIONE

Dopo 12 ore dall'applicazione dei **Sistemi Charme, Outdoor e Living** applicare con rullo a pelo raso da 0,8 in una mano mantenendo un'unica direzione nelle rullate o con pennello. Lasciare asciugare 24 ore. Carteggiare, se necessita, con rete abrasiva grana 180 ed applicare la seconda mano di prodotto con rullo a pelo raso da 0,6.



## AVVERTENZE

Proteggere dalla pioggia nelle prime 12 ore dopo l'applicazione. Non applicare in ambienti insufficientemente aerati, in presenza di temperature inferiori a 10°C, superiori a 30°C e con umidità relativa superiore al 60%. Conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra 10/30°C e negli imballi originali per 12 mesi. Teme il gelo.

# KEYFINISH 2KS

REVISIONE 04/2-2017

CHARME

OUTDOOR

LIVING

## DATI TECNICI PRODOTTO

**Applicazione:** rullo a pelo raso - pennello

**Diluyente per pulizia:** diluyente per keyfinish 2ks

**Coef. permeabilità al vapore acqueo**

**DIN 52615:**  $\mu < 4 \times 10^4$

**Resistenza all'abrasione UNI 8298/9:**

mg <90

**Resistenza UV e condensa (esposiz. 168 ore)**

**ASTM D 4329:**  $\Delta E \sim 2$

$\Delta gloss -20$

**Resistenza all'usura BCA, EN 13892-4:**

$\mu m$  16 (classe AR0,5<50 $\mu m$ )

**Forza di aderenza EN 13892-8:** MPa 4,0 +/- 0,3

**Resistenza all'urto EN ISO 6272-1:** Classe IR10

**Consumo:** ca. 0,15 kg/m<sup>2</sup>

**Colore:** trasparente

**Confezioni:** 1,2 kg - 6 kg - 30 kg

**Pot life:** 4 ore

## GARANZIA

Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l'impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di fuori del nostro controllo.