

Microemulsione acrilica in dispersione acquosa, ideale per superfici murali vecchie e nuove. L'ottimo potere penetrante e consolidante e la buona resistenza alla saponificazione rendono **Keyfix 581** ideale come ponte di ancoraggio tra i supporti minerali e le finiture idrodisperse. Una volta applicato uniforma le eventuali differenze di assorbimento, grazie alla sua particolare formulazione favorisce il consolidamento del polverino presente sulle superfici da trattare consentendo la giusta adesione.

USO E PROPRIETÀ

Ideale come primer ancorante consolidante per supporti in pietra naturale, per superfici particolarmente assorbenti, quali massetti, intonaci a "civile", superfici in gesso e cartongesso, intonaci rasati con finiture a stucco e simili.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Su superfici con intonaco a civile o massetti cementizi carteggiare e spolverare scrupolosamente asportando il polverino prodotto. Su superfici già trattate rimuovere accuratamente le precedenti pitture in via di sfogliamento, stuccare eventuali buchi o crepe, lasciare asciugare, carteggiare e spolverare. Su pietre naturali assicurarsi che le superfici da trattare siano pulite, prive di muschi ed efflorescenze ed asciutte.

APPLICAZIONE

Applicare una mano di **Keyfix 581** diluito con acqua in rapporto 1:2 in volume. Superfici eccessivamente assorbenti, quali pietre naturali o sfarinanti vanno ritratte dopo 12 ore.

GARANZIA

Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l'impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di fuori del nostro controllo.

DATI TECNICI PRODOTTO

Applicazione: rullo - pennello - spruzzo

Colore: incolore

Confezioni: da lt 0,75 - lt 4 - lt 16

Diluyente pulizia: acqua subito dopo l'uso

Diluizione: 200% con acqua

Essiccazione: fuori polvere: 10-20' - asciutto: 2-3 ore - indurito: 12 ore

Peso specifico: 1,1 kg/dm³

Resa teorica: ca. 10-18 m²/lt per mano

Sovrapplicazione: con prodotti di finitura dopo 24 ore

Viscosità: 110"-130" CF4 a 25°C

CONFORMITÀ

**COV < 30 gr/l
(2010)**

AVVERTENZE

Assicurarsi che i supporti siano perfettamente asciutti. Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a +5°C o superiore a +30°C, in giornate che minacciano pioggia o estremamente ventose.