EUWORK
BUILDING TECHNOLOGIES

KEYGUM PLUS

REVISIONE 04/2017

IMPERMEABILIZZANTI

Rivestimento monocomponente, elastomerico, impermeabilizzante costituito da resine sintetiche in dispersione acquosa, cariche micronizzate, additivi specifici e pigmenti resistenti agli UV. L'aggiunta di microfibre lo rende particolarmente idoneo per supporti che tendono a cavillarsi.

USO E PROPRIETÁ

La speciale formulazione e l'elevato coefficiente di elasticità consentono l'impiego su terrazze in CLS o pavimentate con piastrelle assorbenti, su tetti spioventi in CLS prima dell'applicazione delle tegole, su travature in C.A., nelle fondamenta, su mura esterne come impermeabilizzante e nei lucernari come sigillante.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici devono essere pulite, asciutte ed esenti da impurità o polvere. I supporti in calcestruzzo e simili devono essere esenti da incrostazioni, da oli disarmanti o boiacche in fase di distacco. In presenza di microflora è indispensabile rimuovere la stessa con azione meccanica. Si consiglia l'applicazione del prodotto in giornate che non prevedano pioggia per almeno 48 ore.

APPLICAZIONE

Applicare la prima mano di prodotto come fissativo isolante, diluito al 10/20% con acqua, mediante rullo o pennello, lasciare asciugare 24 ore ed applicare la seconda mano diluita massimo al 3%. Applicare il prodotto incrociando il senso di applicazione. Per aumentare la resistenza meccanica si consiglia l'applicazione del prodotto su rete in fibra di vetro.

GARANZIA

Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l'impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di fuori del nostro controllo.

DATI TECNICI PRODOTTO

Applicazone: rullo - pennello

Colore: grigio - bianco - rosso

Confezioni: da 4 - 14 lt

Consumo: ca. 0,7 - 1 lt/m² per 2 mani

Diluente pulizia: acqua subito dopo l'uso

Diluizione: con acqua 1ª mano 10-20% - 2ª mano 3%

Essiccazione: dopo 18/24 ore asciutto - dopo 48 ore indurito

Allungamento alla rottura: 100%

Aderenza al supporto: 2,1 MPa

Sovrapplicazione: dopo 24 ore

Viscosità: tixotropica

CONFORMITÀ

COV <140 gr/l (2010)

AVVERTENZE
Non applicare a temperatura inferiore ai 5°C o superiori a 30°C ed in giornate che minacciano pioggia. Il film del Keygum Plus non può essere considerato un rivestimento pedonabile, può essere calpestato soltanto nei casi di saltuaria manutenzione. Non idoneo per opere a continuo contatto con acqua.

EUWORK
Distribuito da Nordpav Group S.r.l.
Via Manzoni, 368 - 22070 Cassina Rizzardi (CO) tel: (+39) 031 880160 fax: (+39) 031 921718

www.euwork.it