



Idropittura murale per interni, a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, cariche micronizzate di alto pregio, biossido di titanio con elevato punto di bianco, particolare extender e additivi vari che ne migliorano l'applicazione e la distensione. **Keypaint Lavabile** possiede un'ottima copertura, una buona resa ed un elevato punto di bianco. Prodotto dall'aspetto opaco e vellutato garantisce una buona lavabilità ed una bassa presa di sporco.

E' colorabile mediante Sistema Tintometrico e potenziato con Tecnologia Coloresist che assicura:

- maggiore tenuta del colore nel tempo
- colorazione standardizzata
- sicurezza della riproducibilità della tinta
- maggiore copertura
- gamma di colori illimitata
- riduzione dell'effetto "rub-out"

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su tutti i tipi di supporti interni, opportunamente preparati, quali intonaci civili, vecchie pitture e rivestimenti purchè coesi, stucchi, rasanti, superfici in gesso e cartongesso.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su superfici murali nuove:

- assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e maturato
- eliminare la polvere dalle superfici
- applicare una mano di fissativo isolante **Keyfix Acrilico** e lasciare asciugare.

Su superfici murali già trattate:

- rimuovere accuratamente le pitture in via di sfogliamento, tracce di olii o grassi
- livellare le irregolarità del supporto e trattare buchi e crepe con Monostucco o Alabastro

- carteggiare le stuccature ed i ripristini, spolverare ed applicare una mano di fissativo isolante **Keyfix Acrilico** e lasciare asciugare (ca.6-12 ore in funzione delle condizioni ambientali).

Su superfici sfarinanti trattare il supporto con **Keyfix Solv**

- eseguire eventuali rasature su intonaco con Rasafloor o impermeabilizzanti cementizi, secondo la tipologia di supporto.

APPLICAZIONE

Applicare, mediante rullo, pennello o spruzzo in 2 o 3 mani opportunamente diluite con acqua pulita (1° mano ca. 30-35% e 2°/3° mano ca. 25-30%) con intervallo tra le applicazioni di almeno 4-5 ore. A seconda dell'umidità ambientale, è comunque possibile applicare la 2° mano, quanto lo strato sottostante è completamente asciutto.

AVVERTENZE

Coprire i pavimenti, le prese elettriche, i battiscopa, gli stipiti delle porte, i mobili, che vanno spostati dalle pareti per ottimizzare i tempi di lavorazione. Nonostante si utilizzano ottime sostanze battericide e fungicide non è possibile assicurare un'azione efficace e definitiva per tutti i microrganismi esistenti in natura e nelle diverse condizioni ambientali. Non applicare su supporti umidi o non stagionati. Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C. Avere cura di far asciugare perfettamente tra la prima e la seconda mano. Per la diluizione utilizzare acqua pulita. Si raccomanda di proteggere le applicazioni dalla polvere fino alla loro completa essiccazione. Si raggiunge la massima lavabilità 15 giorni dopo l'applicazione. Il prodotto è confezionato in imballi idonei. Ogni confezione è etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il lotto di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse.

KEYPAINT LAVABILE

IDROPITTURE

DATI TECNICI PRODOTTO



Applicazione: rullo - pennello - spruzzo airless

Colore: bianco - colorato

Confezioni: da 2,5 - 4 - 14 lt

Diluyente pulizia: acqua subito dopo l'uso

Diluizione: con acqua 1° mano: 30-35% 2° e 3° mano: 20-25%

Essiccazione a 23°C/65% u.r.: asciutto 4-5 ore - indurito 8-12 ore

Peso specifico: 1,4 +/- 0,05 kg/lt secondo EN ISO 2811-1

Resa teorica: ca. 10-12 m²/lt per mano

Resistenza: ottima all'acqua, agli agenti atmosferici e agli sbalzi termici

Sovrapplicazione: dopo 4-5 ore

Viscosità di fornitura a 20°C e 20 rpm: 13000-15000 cps

Presa di sporco: medio-bassa

Peso specifico: 1,65 +/- 0,05 kg/l

Resistenza al lavaggio: buona

Brillantezza: opaco

Granulometria: <80µm

Copertura: Ottima

Umidità del supporto: <10%

Umidità relativa all'ambiente: < 75%

PH: 8

COV: < 30 GR/L (2010) - cat. a: pitture opache per pareti e soffitti interni
- base acqua (Dir. 2004/42/CE)

VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura in interno di intonaci o rasature cementizie, a calce o gesso con idropittura superlavabile, semilucida, atossica, utilizzabile in ambienti con presenza di alimenti secondo UNI 11021:2002, tipo KEYPAINT SUPERLAVABILE di Euwork, costituita da copolimeri acrilici in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche micronizzate e additivi specifici. Il prodotto dovrà essere applicato in due mani a rullo o pennello con una resa di 10 mq/lt per mano.

Pur essendo quanto riportato nelle presenti schede tecniche corrispondente al nostro attuale livello di conoscenze tecniche e scientifiche, maturate in laboratorio e verificate in cantiere, nella pratica si possono presentare variazioni attribuibili alle diversità ambientali, applicative o al particolare stato del materiale oggetto all'intervento. Rimane al cliente l'obbligo di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Pertanto ciò non costituisce alcuna assunzione di responsabilità sul risultato.