

PROTETTIVI

Finitura acrilica a base di acqua, è una finitura bi-componente a base di resine in dispersione acquosa e cariche minerali, idonea per applicazioni su superfici in asfalto, cemento e calcestruzzo, come piste ciclabili, aree pedonali, aree multisport e per il decorativo.

Keypaviacril Eco può essere applicato sia su vecchie superfici esistenti e su nuovi sottofondi.

USO E PROPRIETA'

Rivestimento ecologico per la verniciatura di pavimentazioni nuove o esistenti in cemento o asfalto.

Keypaviacril Eco è applicabile internamente ed esternamente, su piazzali, parcheggi, centri sportivi come campi da basket, piste ciclabili, zone pedonali...etc.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Supporti nuovi: accertarsi che le superfici siano ben asciutte quindi carteggiare e spolverare accuratamente. In presenza di supporti molto assorbenti o sfarinati, trattare prima con impregnante o consolidante e lasciare asciugare.

Supporti verniciati: togliere le macchie d'unto o grasso con panno imbevuto di diluente nitro, eseguire le opportune riparazioni di buche o lesioni con prodotti appropriati, carteggiare accuratamente asportando le vernici in fase di distacco ed aspirare la polvere. È indispensabile che il supporto sia asciutto e non abbia problemi di umidità di risalita. E' consigliato, prima di procedere con l'applicazione di **Keypaviacril Eco**, eseguire delle prove su pavimentazioni già verniciate con altre vernici/resine, al fine di verificarne l'adesione nonché la compatibilità.

APPLICAZIONE

Agitare bene prima dell'uso. Applicare due mani di **Keypaviacril Eco** opportunamente diluito intervallando le applicazioni di 8/24 ore.

DATI TECNICI PRODOTTO

Applicazione: rullo teflonato - pennello - spruzzo

Colore: trasparente, colorato

Confezioni: da 10 lt

Diluente pulizia: acqua subito dopo l'uso

Essiccazione superficiale: 1-3 ore

Resa teorica:

Trasparente ca. 100 g/mq

Colorato ca. 100-200 g/mq per mano

Resistenza: buona all'acqua, agli agenti atmosferici, ai raggi UV, a climi caldi e freddi

Sovrapplicazione senza carteggiare: dopo 8/24 ore

Aspetto: Liquido pastoso colorato

Rapporto di catalisi: 10:1

Il consumo di **Keypaviacril Eco** può variare in base alla porosità/rugosità del supporto nuovo o esistente da rivestire. Si raccomanda di proteggere le superfici appena verniciate dalla pioggia durante le prime fasi di applicazione, ovvero quando **Keypaviacril Eco** non è completamente essiccato/reticolato. In caso di applicazioni in ambienti chiusi si raccomanda di far arieggiare in modo adeguato il locale.

Pur essendo quanto riportato nelle presenti schede tecniche corrispondente al nostro attuale livello di conoscenze tecniche e scientifiche, maturate in laboratorio e verificate in cantiere, nella pratica si possono presentare variazioni attribuibili alle diversità ambientali, applicative o al particolare stato del materiale oggetto all'intervento. Rimane al cliente l'obbligo di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Pertanto ciò non costituisce alcuna assunzione di responsabilità sul risultato.

AVVERTENZE

Assicurarsi il perdurare delle buone condizioni climatiche durante tutta la fase di applicazione ed indurimento del sistema. Evitare di applicare il prodotto in spessore elevato per ogni singolo strato, poiché, l'eccessivo spessore del film, può originare bolle. Non applicare su superfici con efflorescenze saline da umidità di risalita. Assicurarsi che l'umidità dell'aria sia inferiore al 65%. Non applicare il prodotto con pioggia, superfici bagnate, superfici umide o con temperature > +40°C