

Prodotto verniciante per pavimenti esterni ed interni, superlavabile, semilucido a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti altamente stabili agli UV, cariche micronizzate ed additivi.

Vernice studiata per dare alle superfici trattate una buona resistenza al calpestio ed allo sporco con un gradevole effetto semilucido.

## USO E PROPRIETA'

Rivestimento per la verniciatura di pavimentazioni e pareti soggette a sporco. Ottima lavabilità e facilità di applicazione, ideale su fondi a base cementizia ed in generale su quasi tutti i supporti assorbenti. Può essere applicato con ottimi risultati anche per verniciature di banconate lavabili.

## PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Supporti nuovi: accertarsi che le superfici siano ben asciutte quindi carteggiare e spolverare accuratamente. In presenza di supporti molto assorbenti o sfarinati, trattare prima con impregnante o consolidante e lasciare asciugare.

Supporti verniciati: togliere le macchie d'unto o grasso con panno imbevuto di diluente nitro, eseguire le opportune riparazioni di buche o lesioni con prodotti appropriati, carteggiare accuratamente asportando le vernici in fase di distacco ed aspirare la polvere. È indispensabile che il supporto sia sciuoto e non abbia problemi di umidità di risalita.

## APPLICAZIONE

Applicare due mani di **Keypaviacril** opportunamente diluito intervallando le applicazioni di 8 ore. Per ottenere una finitura semilucida compatta e una buona resistenza all'usura è possibile l'applicazione di una terza mano ad una densità leggermente superiore alle mani precedentemente applicate.

## DATI TECNICI PRODOTTO

**Applicazione:** rullo - pennello - spruzzo

**Colore:** grigio - rosso - verde

**Confezioni:** da lt 4 a lt 14

**Diluente pulizia:** acqua subito dopo l'uso

**Diluizione in volume: con acqua:** 1<sup>a</sup> mano ca. 30-40% - 2<sup>a</sup> mano ca. 15-20%

**Essiccazione:**

**prodotto asciutto:** 8-12 ore

**prodotto indurito:** 18-21 ore

**Peso specifico:** 1,5 kg/dm<sup>3</sup>

**Resa teorica:** ca.8-10 m<sup>2</sup>/lt per mano

**Resistenza:** buona all'acqua, agli agenti atmosferici, alle sollecitazioni meccaniche ed al lavaggio con soluzioni detergenti

**Sovrapplicazione:** dopo 8 ore

**Viscosità:** tixotropica

## AVVERTENZE

Assicurarsi il perdurare delle buone condizioni climatiche durante tutta la fase di applicazione ed indurimento del sistema. Evitare di applicare il prodotto in spessore elevato per ogni singolo strato, poichè, l'eccessivo spessore del film, può originare bolle. Non applicare su superfici con efflorescenze saline da umidità di risalita. Assicurarsi che l'umidità dell'aria sia inferiore al 65%.