

Coemulsione complessa, concentrata, bicomponente, reticolata con isocianato alifatico. Presenta alta resistenza all'usura, all'acqua, agli acidi, agli alcali e ai solventi. Non ingiallente e riverniciabile. Il film prodotto sviluppa una durezza elevata e una buona elasticità. Disponibile nelle versioni: lucido, satinato e opaco.

USO E PROPRIETÀ

Protezione finale di superfici rivestite con ciclo resinoso.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici dovranno essere asciutte, pulite, esenti da parti incoerenti, da residui di pitture, oli, grassi, etc.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE

Preparare **Keyskin** aggiungendo lentamente la parte B (isocianato) alla parte A nelle quantità già predisposte, facendo in modo di svuotare completamente il flacone contenente la parte B. Agitare lentamente per almeno 10 minuti, lasciare riposare per 30 minuti quindi filtrare il tutto con apposito filtro. Diluire la miscela A+B fino al 20% con acqua non salmastra.

APPLICAZIONE

Applicare 2 mani a distanza di 3-5 ore l'una dall'altra.

KEYSKIN

SISTEMA POOL&SPA

DATI TECNICI PRODOTTO

Applicazione: rullo a pelo raso

Diluente per pulizia: acqua subito dopo l'uso

Diluizione in volume: fino al 20% con acqua

Peso specifico: 1,01 kg/dm³

Rapporto di miscela: A=100 - B=22

Consumo: ca. 80-100 gr/m²

Colore: trasparente effetto satinato, lucido o opaco

Confezioni: da kg 1 - kg 5

Pot life: ca. 3 ore

CONFORMITÀ

COV < 140 gr/l (2010)

AVVERTENZE

Non applicare in ambienti insufficientemente areati, in presenza di temperature inferiori a 10 °C, superiori a 30 °C e con umidità relativa superiore al 60%. Conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra 10/35 °C.