

Finitura decorativa, colorata, composta da una miscela di copolimeri in dispersione acquosa ed inerti di granulometria fine e selezionata che forma una malta sintetica utilizzata come rivestimento.

USO E PROPRIETÀ

Finitura pedonabile ideale per pavimenti continui, scale, rampe, con proprietà decorative ed antiscivolo. Presenta un'alta resistenza all'abrasione, facilmente applicabile, non necessita di primer d'ancoraggio.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

I supporti da trattare devono essere stabili, solidi, privi di polveri, esenti da sostanze oleose e grasse. Prima dell'applicazione è opportuno applicare una mano di **Keyepoxy Primer PA/BV** a rullo o pennello per favorire l'ancoraggio delle successive applicazioni. Su supporti sconnessi e non planari si consiglia l'applicazione di **Livellante Alta Resistenza**.

APPLICAZIONE

Il prodotto va opportunamente diluito e quindi applicato sulle superfici in un'unica mano mediante pennello o spatola. Per garantire una protezione efficace e duratura si consiglia uno spessore minimo di circa 2 mm. È consigliabile rispettare gli eventuali giunti di dilatazione per permettere il libero movimento senza creare tensioni. In caso di grosse superfici si consiglia di delimitare le aree di lavoro al fine di evitare riprese e giunti. Gli eventuali difetti di ripresa possono essere sistemati applicando un leggero strato di **Keystone**.

Per un risultato ottimale è consigliata l'applicazione di un protettivo specifico **Keysealing** o **Keywax**.

GARANZIA

Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l'impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di fuori del nostro controllo.



CONFORMITÀ

COV <140 gr/l (2010)
D.Lvo 27 marzo 2006 n. 161 -
j) Pitture ad alte prestazioni (BA) -
Valore limite COV (2010): 140 g/l

AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori ai 5 °C e con umidità relativa superiore al 90%. Non applicare con pioggia, o se questa è prevista entro 24 ore dall'applicazione del materiale.

DATI TECNICI PRODOTTO

Granulometria: 0,6 mm

Applicazione: pennello, spatola

Diluizione pennello: ca. 10% con acqua

Diluizione spatola: ca. 3-5% con acqua

Consumo: ca. 0,8 - 1,0 kg/m² per mano

Colore: bianco, tinte cartella

Confezioni: da Kg 20

Pedonabile: dopo 24 ore