EUWORK
BUILDING TECHNOLOGIES

KEYFINISH 2K_ECO

REVISIONE 04/2017

Finitura poliuretanico bicomponente all'acqua per pavimenti, **certificata HACCP**, consigliata in tutte le abitazioni domestiche ed in particolare negli uffici pubblici (studi medici, uffici, etc). Applicata su superfici di vario genere realizza un rivestimento liscio, trasparente, tenace, calpestabile, resistente all'abrasione. Ideale anche in presenza di animali domestici. Il ciclo di verniciatura è idoneo per ambienti in presenza di alimenti, nello specifico:

- per le superfici per le quali è richiesta la resistenza si al lavaggio, sia alla muffa;

- pu essere lavato con detergente A (cloroattivo), detergente B(sgrassante alcalino) e detergente C (disincrostante acido);

- idoneo per le superfici che devono essere disinfettabili, utilizzando un detergente D (disinfettante generico);

- idoneo per celle frigorifere;

- idoneo per ambienti con umidità media e maggiori dell'80%;

- idoneo per superfici con screpolature fino a 411 um;

- le macchie di soluzione acquosa al 10% di acido acetico, soluzione acquosa al 10% di ammoniaca, caffè, etanolo 96%, latte condensato, olio di oliva, tè possono essere allontanate se trattate con n-dodecil-benzene-solfonato sodico entro 24 ore (soluz. 0,25%).

DATI TECNICI PRODOTTO

Applicazione: rullo in microfibra 8 mm o pennello

Rapporto di catalisi: 10/2 + 10% acqua

Diluente per pulizia: acqua subito dopo l'uso

Resistenze chmico/fisiche: eccellenti

Peso specifico: 1,03 kg/m2

Resa metrica:80/100 g/mq (in funzione al grado di assorbimento del supporto)

Sovravverniciabilità senza carteggiatura: 3-4 h

Fuori polvere: 30 min

Fuori impronta: 2 ore

Pot life: 2 ore

Carteggiabilità: 12 ore

Colore: trasparente

Finiture: Lucida - Opaca

Copertura: eccellente

Confezioni: da 6 lt (5+1)

n° mani consigliate: 2

CERTIFICATI

- Determinazione delle proprietà antislip secondo DIN 51130; - Determinazione della resistenza allo slittamento secondo EN 13036-4; - Determinazione della permeabilità al vapore secondo UNI EN ISO 7783; - E' conforme ai requisiti della UNI 11021 (HACCP).

CONFORMITÀ

COV <140 gr/l (2010)
D.Lvo 27 marzo 2006 n. 161
j) Pitture ad alte prestazioni (BA)
Valore limite COV (2010): 140 g/l

AVVERTENZE
Non applicare in ambienti insufficientemente aerati, in presenza di temperature inferiori a 15°C, superiori a 35°C e con umidità relativa superiore al 60%. Conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra 5/35°C. Per la diluizione si raccomanda di utilizzare acqua non salmastra.

EUWORK
Distribuito da Nordpav Group S.r.l.
Via Manzoni, 368 - 22070 Cassina Rizzardi (CO) tel: (+39) 031 880160

www.euwork.it

EUWORK
BUILDING TECHNOLOGIES

KEYFINISH 2K_ECO

REVISIONE 04/2017

DOVE APPLICARE

Keyfinish 2k Eco è indicato per trattamenti verniciante protettivo nei seguenti casi: - Rivestimento in resina epossidica, rivestimento in epossicemento, resine poliuretaniche su pavimenti e pareti, cemento e microcemento, legno, pietre naturali ad elevata/ridotta porosità. Evitare l'utilizzo su cementi ove vi sia parcheggio di autoveicoli.

MODALITA' D'USO

Evitare l'applicazione su sottofondi con umidità di risalità costante. La superficie di posa deve essere perfettamente indurita, strutturalmente sana, asciutta, pulita ed esente dagrassi e cere. In caso di paviementi vecchi o precedentemente trattati, lavare accuratamente la superficie, carteggiare con carta o grana rete 180.
In presenza di sottofondi sani applicare Keyfinish 2k Eco miscelando accuratamente il componente B nel componente A secondo i rapporti indicati (10/2) + 10% di acqua.

COME APPLICARE

Dopo aver miscelato accuratamente i prodotti procedere con l'applicazione dello stesso mediante rullo da 8 mm. E' possbile dopo 3-4 ore dall'plicazione(in questo caso senza carteggiare) o dopo 12 ore (in questo caso carteggiare con carta abrasiva o rete grana 320) applicare la seconda mano di Keyfinish 2k Eco.
In presenza di **sottofondi porosi o spolveranti** procedere, prima dell'applicazione della vernice, alla stesura di una mano di Kefinish 2k Eco diluito con acqua al 10-20%.
In condizioni lavorative critiche (esempio: alte temperature, basse, umidità o grandi superfici) si consiglia l'aggiunta di diluente poliuretanico in quantità 5-10%.
La manutenzione ordinaria e/o straordinaria di pavimenti trattati con Keyfinish 2k Eco deve essere fatta con i prodotti Keywax e Resina Cleaner.

Per migliorare ulteriormente le adesioni di Keyfinish 2k Eco e le sue resistenze all'acqua ed ai supporti alcalini, è consigliabile l'applicazione di Keysealing GEL prima del ciclo di verniciatura finale.

GARANZIA

Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l'impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di fuori del nostro controllo.

CONFORMITÀ

COV <140 gr/l (2010)
D.Lvo 27 marzo 2006 n. 161
j) Pitture ad alte prestazioni (BA)
Valore limite COV (2010): 140 g/l

AVVERTENZE
Non applicare in ambienti insufficientemente aerati, in presenza di temperature inferiori a 15°C, superiori a 35°C e con umidità relativa superiore al 60%. Conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra 5/35°C. Per la diluizione si raccomanda di utilizzare acqua non salmastra.

EUWORK
Distribuito da Nordpav Group S.r.l.
Via Manzoni, 368 - 22070 Cassina Rizzardi (CO) tel: (+39) 031 880160

www.euwork.it