EUWORK
BUILDING TECHNOLOGIES

# KEYFIX ACRILICO

REVISIONE 04/2019

ISOLANTI

Fissativo isolante specifico per interni ed esterni, base di resine acriliche in dispersione acquosa. Si utilizza come base per la pittura per ancorarla al supporto ed evitare distacchi. Satura la capillarità della superficie degli intonaci.

Il prodotto è caratterizzato da:

- buon potere penetrante e consolidante

- ottima resistenza alla saponificazione

Una volta asciutto:
- uniforma le eventuali differenze di assorbimento della pittura e ne facilita l'applicazione
- favorisce il consolidamento del polverino presente sulle superfici da trattare.
- rallenta la formazione di efflorescenze
- permette di avere superfici compatte e ben isolate, sulle quali procedere con la tinteggiatura.

E' inodore, trasparente e non infiammabile.
Non è nocivo nè per l'ambiente nè per gli applicatori. Grazie al suo utilizzo, le pareti assorbono meno pittura con conseguente riduzione di consumi. Rende il colore uniforme, intenso e definito, garantendo un risultato finale esteticamente migliore.

## CAMPI D'IMPIEGO

Indicato per i cicli di pitturazione; ideale per superfici murali vecchie e nuove che, trattate con **Keyfix Acrilico**, vengono isolate dall'ambiente alcalino.
Applicabile su:
- supporti cementizi sia nuovi che vecchi
- intonaci a "civile"
- superfici in gesso e cartongesso
- stucchi di finitura

## GARANZIA

Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l'impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci con-sentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La ga-ranzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di fuori del nostro controllo.

## DATI TECNICI PRODOTTO

**Applicazione:** rullo -pennello - spruzzo

**Colore:** trasparente

**Confezioni:** da 1 lt - 5 lt - 10 lt

**Resa Teorica:** ca. 10-18 mq/lt per mano

**Pulizia attrezzi:** acqua subito dopo l'uso

**Diluizione in volume:** dal 50% al 200%

**Essiccazione:** fuori polvere: 10-20' - asciutto: 2-3 ore

**Peso specifico:** 1,1 +/- 0,05kg/dm$^3$ secondo EN ISO 2011-1

**Sovrapplicazione:** con i prodotti di finitura dopo **24** ore

**Viscosità:** 110" - 130" CF4 a 25°C

**Umidità relativa dell'ambiente:** < 75%

**Temperatura del supporto:** min +5°C max +35°C

**Umidità del supporto:** < 10%

**COV:** < 30 gr/l (2010) Cat. h: primer fissanti - base acqua (Dir. 2004/42/CE)

## PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Il supporto deve essere asciutto e stagionato. Le superfici da trattare devono essere pulite, prive di polvere, di parti incoerenti e strutturalmente stabili. Asportare tutte le parti ammalorate, rimuovere accuratamente le precedenti pitture in via di sfogliamento, le eventuali efflorescenze presenti. Stuccare eventuali buchi o crepe, lasciare asciugare, carteggiare e spolverare. Se l'intonaco è molto friabile si consiglia l'applicazione di un isolante a solvente (Keyfix)

## APPLICAZIONE

Applicare una mano di **Keyfix Acrilico** diluito con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto (50%-200%). Nel caso di supporti eccessivamente sfarinanti possono rendersi necessarie anche due o tre mani, intervallate almeno 2-3 ore l'una dall'altra.

**AVVERTENZE**
**Assicurarsi che i supporti siano perfettamente ascxiutti e stagionati. Non applicare su superfici calde, nelle ore di alta esposizione solare, in giornate ventose o piovose o con temperatura inferiore a +10°C o superiore a +35°C. Non applicare su supporti bagnati o gelati o soggetti all'azione diretta del sole. Proteggere le facciate esterne dalla pioggia per almeno 48 ore. Distribuire il prodotto uniformemente sulla superficie evitando che si formino parti traslucide. In tal caso carteggiare prima di procedere alla successiva applicazione della pittura. Attendere la completa asciugatura prima dell'applicazione dei rivestimenti successivi.**

**EUWORK**
Distribuito da Nordpav Group S.r.l.
Via Manzoni, 368 - 22070 Cassina Rizzardi (CO) tel: (+39) 031 880160

www.euwork.it