LOFT FINE

REVISIONE 07/2025

FINITURE CEMENTIZIE

Malta cementizia decorativa fine, composta da leganti idraulici, inerti selezionati naturali con curva granulometrica controllata, speciali idrofughi e additivi vari che rendono il prodotto facilmente lavorabile.

USO E PROPRIETÀ

Ideale per la decorazione di superfici continue, pavimenti e pareti in interni ed esterni. Il prodotto, una volta indurito, garantisce una buona durabilità, un'eccellente adesione al supporto e un'ottima resistenza all'abrasione. Contiene particolari additivi che gli conferiscono spiccate proprietà idrofobiche e una buona resistenza all'acqua. La particolare granulometria permette utilizzi diversi senza alterare le forme architettoniche della superficie.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per una perfetta riuscita dell'applicazione e indispensabile una buona preparazione delle superfici.

- **LOFT FINE** è ideale per la posa su massetti e intonaci cementizi saldi e consistenti, rivestimenti aderenti e decerati in marmo o ceramica.
- La superficie da trattare deve essere accuratamente pulita, dovranno essere asportati rivestimenti, intonaci friabili o rasanti con forza di adesione inferiore a 1,5 N/mm2.

CONFORMITA'

CE EN 13813 EUWORK ECOBUILDING

DATI TECNICI PRODOTTO

Granulometria: < 300 micron

Applicazione: frattone

Adesione - FP: > 1,5 N/mm2 - B

Assorbimento d'acqua: classe W 0

Coef. permeabilità al vapore acqueo: $\mu < 15$

Conducibilità termica: 0,47 W/m K (valore tabulato secondo EN 1745:2002)

Diluente per pulizia: acqua subito dopo l'uso

Massa volumetrica del prodotto indurito: 1,4 kg/dm3

Reazione al fuoco: classe A1

Resistenza a compressione: > 30 N/mm2

Temperatura d'impiego: da +5 a +35 °C

Consumo: 1 kg/m2 per mano

Colore: bianco

Confezioni: da kg 20

Quantita' di LOFT_CRIL da utilizzare: 4 lt

Quantita' di acqua da utilizzare: 2/2,5 lt

EUWORK
distribuito da Nordpav Group S.r.l.
Via Manzoni n. 368 - 22070 Cassina Rizzardi (CO) Tel. (+39) 031 880160

www.euwork.it

EUWORK
BUILDING TECHNOLOGIES

LOFT FINE

FINITURE CEMENTIZIE

REVISIONE 07/2025

- In caso di pulizia con detergenti o acidi, risciacquare abbondantemente con acqua.
- Riprese di getto, crepe o fessure andranno aperte con taglio a coda di rondine e adeguatamente stuccate con cemento idraulico espansivo
Keygrout.
- Imperfezioni del getto, avvallamenti e ferri affioranti andranno rimossi ed incassati per una profondita di almeno 2 cm e successivamente stuccati con malta Keyrepar.
- Come finitura finale di **Loft**, applicare da 1 a 3 mani in base all'effetto desiderato mediante frattazzo in acciaio inox.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per una perfetta riuscita dell'applicazione e indispensabile una buona preparazione delle superfici.
- **LOFT FINE** è ideale per la posa su massetti e intonaci cementizi saldi e consistenti, rivestimenti aderenti e decerati in marmo o ceramica. Ideale da solo se si desidera un effetto fine e pulito su rivestimenti cementizi già realizzati come Loft della Linea Co.ncrete o Hydropatch Top della Linea Living.
- La superficie da trattare deve essere accuratamente pulita, dovranno essere asportati rivestimenti, intonaci friabili o rasanti con forza di adesione inferiore a 1,5 N/mm2.
- In caso di pulizia con detergenti o acidi, risciacquare abbondantemente con acqua.
- Riprese di getto, crepe o fessure andranno aperte con taglio a coda di rondine e adeguatamente stuccate con cemento idraulico espansivo **Keygrout**.
- Imperfezioni del getto, avvallamenti e ferri affioranti andranno rimossi ed incassati per una profondita di almeno 2 cm e successivamente stuccati con malta **Keyrepar**.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE

Preparare **LOFT FINE** aggiungendo la polvere contenuta in un bidone da 20 kg al liquido d'impasto ottenuto dalla miscelazione di 4 lt di **LOFT_CRIL FINE** con 2/2,5 lt di acqua.
Mescolare inizialmente in difetto d'acqua fino ad ottenere un prodotto omogeneo e privo di grumi, quindi aggiungere l'acqua mancante e mescolare per qualche istante.
Lasciare riposare 5/10 min, rimescolare il prodotto e procedere con l'applicazione.

APPLICAZIONE

Dopo 24 ore dalla posatura di **LOFT** o altre tipologie di rivestimenti cementizi come Hydropatch Top o Base, applicare con frattazzo una o due mani di **LOFT FINE** e spatolare in funzione dell'effetto estetico desiderato. Il prodotto una volta stagionato dovrà essere protetto con opportune vernici poliuretaniche o cere naturali.

CONFORMITA'

CE EN 13813 EUWORK ECOBUILDING

EUWORK
distribuito da Nordpav Group S.r.l.
Via Manzoni n. 368 - 22070 Cassina Rizzardi (CO) Tel. (+39) 031 880160
www.euwork.it

EUWORK
BUILDING TECHNOLOGIES

LOFT FINE

FINITURE CEMENTIZIE

REVISIONE 07/2025

GARANZIA

Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l'impiego delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di fuori del nostro controllo.

Pur essendo quanto riportato nelle presenti Schede Tecniche corrispondente al nostro attuale livello di conoscenze tecniche e scientifiche, maturate in laboratorio e verificate in cantiere, nella pratica si possono presentare variazioni attribuibili alle diversità ambientali, applicative o al particolare stato del materiale oggetto dell'intervento. Rimane al cliente l'obbligo di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Pertanto ciò non costituisce alcuna assunzione di responsabilità sul risultato, ma la garanzia è relativa alla qualità del materiale fornito.

AVVERTENZE

Non applicare su superfici gelate, con temperatura inferiore a 5°C o nel caso sia prevista nelle 24 ore successive.
In caso di pioggia interrompere l'applicazione e proteggere la superficie trattata.
Non applicare su intonaci friabili, ammalorati o su rasanti con forza di adesione inferiore a 1,5 N/mm2.
Non lavorare sotto i diretti raggi del sole ma usare dispositivi di protezione adeguati (teli frangisole). I tempi indicati variano secondo le condizioni ambientali.
I consumi possono variare in base alle condizioni dei supporti esistenti. La seconda mano di prodotto va applicata non oltre le 48 ore dalla prima. Per la preparazione del materiale si raccomanda di utilizzare acqua non salmastra.
I prodotti della Linea Co.ncrete, nello specifico LOFT FINE, sono formulati per essere usati come nell'applicazione sopraindicata.
L'aggiunta di qualsiasi altro prodotto potrebbe compromettere il risultato finale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto si adatto all'impiego cui si intende destinare. Nordpav Group Srl declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell'applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. Prodotti destinati all'uso professionale. Per maggiori informazioni riguardanti le precauzioni sull'utilizzo, si rimanda alla scheda di sicurezza.

CONFORMITA'

CE
EN 13813
EUWORK ECOBUILDING

EUWORK
distribuito da Nordpav Group S.r.l.
Via Manzoni n. 368 - 22070 Cassina Rizzardi (CO) Tel. (+39) 031 880160

www.euwork.it